ExxonMobil

Escorene™ Ultra AD 2528

乙烯醋酸乙烯酯共聚物树脂

产品说明

Escorene Ultra AD 2528 是一种具有极高流动性的的共聚物，含有 27.6%的醋酸乙烯酯，它在热熔粘合剂的配方中起着重要作用。

总览

供货地区[1]	▪ 北美洲 ▪ 非洲和中东	▪ 拉丁美洲 ▪ 欧洲	▪ 亚太地区
添加剂	▪ 开口: 否	▪ 爽滑: 否	▪ 热稳定剂: 是
应用	▪ 包装用粘合剂 ▪ 工业用密封剂	▪ 混合蜡 ▪ 热熔胶	▪ 粘度改进剂 ▪ 粘合剂和密封剂
形式	▪ 粒子		
修订日期	▪ 04/01/2017		

物理性能	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
密度	0.953	g/cm³	0.953	g/cm³	ASTM D1505
醋酸乙烯含量	27.6	wt%	27.6	wt%	ExxonMobil Method
熔融峰值温度	164	° F	73	° C	ExxonMobil Method
熔体粘度 (374° F (190° C))	2900	mPa · s	2900	mPa · s	ExxonMobil Method

被铸造的物产	典型数值 (英制)		典型数值 (公制)		测试方法
拉伸断裂强度	360	psi	2.5	MPa	ASTM D638
断裂伸长率	120	%	120	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割	3400	psi	23	MPa	ASTM D790
肖氏硬度					ASTM D2240
邵氏 A, 15 秒	76		76		
邵氏 D, 15 秒	20		20		

法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、HPFB），请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

加工说明

测试试样是采用 ASTM D4703 标准的流程 C 所制备。

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

[1] 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

塑料专家 www.ponci.com.cn/wxb/ +13538586433 +18816996168