

Escorene™ Ultra LD 706.15 Molding

乙烯醋酸乙烯酯共聚物树脂

产品说明

LD 706.15 是一种为特种成型、挤出和造粒应用设计的含有 14.9%（质量分数）醋酸乙烯酯的共聚物树脂。

总览

供货地区 ¹	▪ 北美洲	▪ 拉丁美洲	▪ 亚太地区
添加剂	▪ 热稳定剂: 是		
应用	▪ 盖封和衬层	▪ 混料	▪ 母料基础树脂
修订日期	▪ 04/01/2017		

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.935 g/cm ³	0.935 g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数 (190° C/2.16 kg)	8.5 g/10 min	8.5 g/10 min	ExxonMobil Method
醋酸乙烯含量	14.9 wt%	14.9 wt%	ExxonMobil Method
熔融峰值温度	192 ° F	89 ° C	ExxonMobil Method

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
维卡软化温度	138 ° F	59 ° C	ASTM D1525

被铸造的物产	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸屈服强度	830 psi	5.7 MPa	ASTM D638
拉伸断裂强度	1500 psi	10 MPa	ASTM D638
屈服伸长率	100 %	100 %	ASTM D638
断裂伸长率	630 %	630 %	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割	9500 psi	66 MPa	ASTM D790
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒)	31	31	ASTM D2240

冲击性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
装有测量仪表的落镖冲击			ASTM D3763
-40° F (-40° C)	16 ft · lb	22 J	
73° F (23° C)	11 ft · lb	15 J	

法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、HPFB），请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

加工说明

测试试样是采用 ASTM D4703 标准的流程 C 所制备。

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

