

# Exxtral™ Performance Polyolefin HMU404

## 聚丙烯，化合物 (TPO)

### 产品说明

一种特种热塑聚烯烃黑色树脂，具有很高的刚性和高热稳定性。通常用于汽车加热和空调装置。

### 总览

|                   |               |           |          |
|-------------------|---------------|-----------|----------|
| 供货地区 <sup>1</sup> | ▪ 非洲和中东       | ▪ 欧洲      |          |
| 特性                | ▪ 超强刚性        | ▪ 尺寸稳定性良好 |          |
| 用途                | ▪ 汽车的发动机罩下的零件 | ▪ 汽车领域的应用 | ▪ 汽车内部零件 |
| 外观                | ▪ 黑色          |           |          |
| 形式                | ▪ 粒子          |           |          |
| 加工方法              | ▪ 注射成型        |           |          |
| 修订日期              | ▪ 01/11/2019  |           |          |

| 物理性能                          | 典型数值 (英制)    | 典型数值 (公制)    | 测试方法     |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 熔流率 (230° C/2.16 kg)          | 13 g/10 min  | 13 g/10 min  | ISO 1133 |
| 熔融体积流量 (MVR) (230° C/2.16 kg) | 13 cm³/10min | 13 cm³/10min | ISO 1133 |
| 密度                            | 1.21 g/cm³   | 1.21 g/cm³   | ISO 1183 |

| 机械性能      | 典型数值 (英制)  | 典型数值 (公制) | 测试方法         |
|-----------|------------|-----------|--------------|
| 拉伸屈服应力    | 4790 psi   | 33.0 MPa  | ISO 527-2/50 |
| 拉伸屈服应变    | 3.1 %      | 3.1 %     | ISO 527-2/50 |
| 拉伸模量 - 正割 | 544000 psi | 3750 MPa  | ISO 527-2    |
| 弯曲模量      | 583000 psi | 4020 MPa  | ISO 178      |

| 冲击性能                               | 典型数值 (英制)       | 典型数值 (公制) | 测试方法      |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 悬臂梁缺口冲击强度<br>(73° F (23° C), 完全断裂) | 1.9 ft · lb/in² | 4.0 kJ/m² | ISO 180/B |
| 简支梁缺口冲击强度<br>(73° F (23° C), 完全断裂) | 1.3 ft · lb/in² | 2.8 kJ/m² | ISO 179   |

| 热性能                     | 典型数值 (英制) | 典型数值 (公制) | 测试方法       |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 热变形温度 A 法 (1.80MPa) 未退火 | 158 ° F   | 70.0 ° C  | ISO 75-2/A |
| 热变形温度 B 法 (0.45MPa) 未退火 | 259 ° F   | 126 ° C   | ISO 75-2/B |

### 补充信息

Unless otherwise specified herein: data were prepared pursuant to ExxonMobil's sampling and testing procedures in effect at time of production; and applicable sampling and testing methods are available upon request. Values may result from interpolation or correlation of other data.

Sampling and testing methods are subject to change without notice unless otherwise agreed in writing.

### 法律声明

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

本产品不宜在与食品接触的应用中使用。

### 备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

<sup>1</sup> 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

## Exxtral™ Performance Polyolefin HMU404

聚丙烯，化合物 (TPO)

标准免责声明中文译文 [www.exxonmobilchemical.com/ContactUs](http://www.exxonmobilchemical.com/ContactUs)

©2019 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

[exxonmobilchemical.com](http://exxonmobilchemical.com)