

聚合物

SABIC® PP T30S

拉丝级均聚聚丙烯

修订日期: 2021年5月

产品介绍:

SABIC® PP T30S是低流动性的均聚聚丙烯，具有稳定的加工性、易于拉伸和优异的机械性能。

典型应用:

SABIC® PP T30S可用于编织袋、柔性集装箱袋、绳索和绞绳、地毯衬底、土工织物和混凝土增强。

典型性能:

性能	单位	值 ⁽¹⁾	测试标准
熔体流动速率 @ 230°C & 2.16kg	g/10min	3.4	ISO 1133
密度 @ 23°C	kg/m ³	905	ISO 1183
机械性能⁽²⁾			
屈服拉伸强度	MPa	34	ISO 527-2
断裂拉伸强度	MPa	39	ISO 527-2
断裂伸长率	%	590	ISO 527-2

(1) 典型值不代表产品质量指标

(2) 基于注塑试样

健康, 安全和食品接触法规:

SABIC® PP T30S可用于接触食品的运用，详细信息请参阅相关的资料和认证。如需进一步了解产品信息，请联系SABIC当地代表处。

免责声明: 本产品不适合且不能用于任何药物和医疗应用。

贮存和处理:

聚丙烯材料应当被贮存在避免阳光/热直射的场所。贮存环境应当干燥，最好不要超过50°C。对于因不适当的贮存条件导致的质量恶化(如变色、有异味以及产品性能降低)，SABIC 将不提供保障。建议在收货后的六个月内使用聚丙烯树脂。

**+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)**

联系我们:

沙特基础工业公司

地址: 中国上海市浦东新区秀浦路2550号, 201319

电话: 021-20378300

传真: 021-20378438

网址: www.sabic.com

邮箱: TCS@SABIC.COM

声明: 此处的信息和数据被认为是正确的和可信的, 但是由于许多超出知识和控制以及影响产品使用的特定因素, 此处对于相关信息没有明确的或暗示性的保证, 以及没有对任何侵权的豁免。