

GELOY™ XP4034 resin

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 + PC

SABIC Innovative Plastics

机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
弯曲模量			
1.97 in (50.0 mm) 跨距 ⁵	365000 psi	2520 MPa	ASTM D790
-- ⁶	363000 psi	2500 MPa	ISO 178
弯曲应力			
-- ^{6, 7}	10900 psi	75.0 MPa	ISO 178
屈服, 1.97 in (50.0 mm) 跨距 ⁵	12800 psi	88.3 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁸ (73°F (23°C))	15 ft-lb/in ²	32 kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬壁梁缺口冲击强度			
-22°F (-30°C)	1.5 ft-lb/in	80 J/m	ASTM D256
73°F (23°C)	6.0 ft-lb/in	320 J/m	ASTM D256
-22°F (-30°C) ⁹	3.3 ft-lb/in ²	7.0 kJ/m ²	ISO 180/1A
73°F (23°C) ⁹	16 ft-lb/in ²	33 kJ/m ²	ISO 180/1A
装有测量仪表的落镖冲击			ASTM D3763
-22°F (-30°C), Total Energy	270 in-lb	30.5 J	
73°F (23°C), Total Energy	420 in-lb	47.5 J	
硬度	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	110	110	ASTM D785
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
载荷下热变形温度			
66 psi (0.45 MPa), 未退火, 0.126 in (3.20 mm)	240 °F	116 °C	ASTM D648
66 psi (0.45 MPa), 未退火, 2.52 in (64.0 mm) 跨距 ¹⁰	241 °F	116 °C	ISO 75-2/Bf
264 psi (1.8 MPa), 未退火, 0.252 in (6.40 mm)	220 °F	104 °C	ASTM D648
264 psi (1.8 MPa), 未退火, 2.52 in (64.0 mm) 跨距 ¹⁰	208 °F	98.0 °C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度	235 °F	113 °C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数			ASTM E831
流动: -4 到 302°F (-20 到 150°C)	4.0E-5 in/in/°F	7.2E-5 cm/cm/°C	
横向: -4 到 302°F (-20 到 150°C)	4.0E-5 in/in/°F	7.2E-5 cm/cm/°C	
导热系数	1.7 Btu-in/hr/ft ² /°F	0.25 W/m/K	ASTM C177
可燃性	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
UL 阻燃等级 (0.0591 in (1.50 mm))	HB	HB	UL 94
光学性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
Gardner光泽度 (60°, 无织构)	94	94	ASTM D523
注射	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
干燥温度	200 到 220 °F	93.3 到 104 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	3.0 到 4.0 hr	
干燥时间, 最大	8.0 hr	8.0 hr	
建议的最大水分含量	0.040 %	0.040 %	
建议注射量	40 到 80 %	40 到 80 %	
料筒后部温度	460 到 490 °F	238 到 254 °C	
料筒中部温度	470 到 500 °F	243 到 260 °C	
料筒前部温度	480 到 510 °F	249 到 266 °C	
射嘴温度	470 到 510 °F	243 到 266 °C	
加工 (熔体) 温度	500 到 530 °F	260 到 277 °C	
模具温度	130 到 160 °F	54.4 到 71.1 °C	
背压	50.0 到 150 psi	0.345 到 1.03 MPa	
螺杆转速	30 到 80 rpm	30 到 80 rpm	
排气孔深度	1.5E-3 到 3.0E-3 in	0.038 到 0.076 mm	
挤出	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
干燥温度	190 到 210 °F	87.8 到 98.9 °C	



GELOY™ XP4034 resin

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 + PC

SABIC Innovative Plastics

挤出	额定值 (英制)	额定值 (公制)
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	3.0 到 4.0 hr
料筒1区温度	440 到 460 °F	227 到 238 °C
料筒2区温度	460 到 480 °F	238 到 249 °C
料筒3区温度	480 到 500 °F	249 到 260 °C
料筒4区温度	500 到 520 °F	260 到 271 °C
接头温度	500 到 520 °F	260 到 271 °C
熔体温度	500 到 540 °F	260 到 282 °C
口模温度	500 到 520 °F	260 到 271 °C

挤压说明

Drying Time (Cumulative): 8 hrs
Minimum Moisture Content: 0.04 %
Roll Stack Temp - Bottom: 74 - 91 °C
Roll Stack Temp - Middle: 93 - 110 °C
Roll Stack Temp - Top: 102 - 118 °C

