

Santoprene™ 151-70W256

热塑性硫化弹性体

产品说明

热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种软质、黑色、阻燃的热塑性硫化弹性体 (TPV)。这种材料能满足 Underwriter Laboratories (UL) Subject 6703、6703A、3730 和 1703 标准中关于光电系统中所用的接线盒及接头 (壳体和绝缘体) 的材料要求。材料中所使用的阻燃剂符合 RoHS 规范, 并且满足 UL 94 易燃性分类 V-1 (厚度薄至 1.5 毫米) 和 5VA (厚度薄至 1.8 毫米)。该材料的相对热指数 (RTI) 达到 90° C, 并满足室外使用 (f1) 评级的适用性要求。该山都平 TPV 牌号是剪切速率依赖型产品, 可在常规热塑性注射成型或挤出成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料, 可在生产过程中进行回收利用。

关键特性

- UL 列名: 文件号 QMFZ2.E80017, 塑料部件; 文件号 QMFZ8.E80017, 加拿大认证的塑料部件。
- 根据 UL 746B 标准, RTI 为 90° C。
- 根据 UL 746C 标准, 满足室外使用 (f1) 评级的适用性要求。
- 满足 UL 94 V-1 易燃性分类, 厚度可低到 1.5 毫米。
- 满足 UL 94 5VA 易燃性分类, 厚度可低到 1.8 毫米。
- 在 2.5 千伏电压条件下, 斜面漏电痕迹时间为 107 分钟, 符合 UL 746A 标准。

总览

供货地区 ¹	<ul style="list-style-type: none"> 北美洲 非洲和中东 	<ul style="list-style-type: none"> 拉丁美洲 欧洲 	<ul style="list-style-type: none"> 亚太地区
用途	<ul style="list-style-type: none"> 室外应用 		
机构评级	<ul style="list-style-type: none"> UL QMFZ2 	<ul style="list-style-type: none"> UL QMFZ8 	
RoHS 合规性	<ul style="list-style-type: none"> RoHS 合规 		
UL 文件号	<ul style="list-style-type: none"> E80017 		
外观	<ul style="list-style-type: none"> 黑色 		
形式	<ul style="list-style-type: none"> 粒子 		
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> 多次注射成型 	<ul style="list-style-type: none"> 注射成型 	
修订日期	<ul style="list-style-type: none"> 06/20/2014 		

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度 / 比重	1.26	1.26	ASTM D792
密度	1.26 g/cm ³	1.26 g/cm ³	ISO 1183
室外适用性	f1	f1	UL 746C

硬度	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 73° F (23° C))	75	75	ISO 868

弹性体	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
拉伸应力 (在 100% 时) - 横向流量 (73° F (23° C))	334 psi	2.30 MPa	ASTM D412
拉伸应力 (在 100% 时) - 纵向流量 (73° F (23° C))	334 psi	2.30 MPa	ISO 37
拉伸断裂强度 - 横向流量 (73° F (23° C))	696 psi	4.80 MPa	ASTM D412
拉伸断裂应力 - 横向流量 (73° F (23° C))	696 psi	4.80 MPa	ISO 37
断裂伸长率 - 横向流量 (73° F (23° C))	480 %	480 %	ASTM D412
拉伸断裂应变 - 横向流量 (73° F (23° C))	480 %	480 %	ISO 37

热性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
RTI Elec	194 ° F	90.0 ° C	UL 746
RTI	194 ° F	90.0 ° C	UL 746

Santoprene™ 151-70W256

热塑性硫化弹性体

电气性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
介电强度 (73° F (23° C), 0.0787 in (2.00 mm))	720 V/mil	28 kV/mm	ASTM D149
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1	PLC 1	UL 746
高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 0	PLC 0	UL 746
高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC)	PLC 6	PLC 6	UL 746
热丝引燃 (HWI)			UL 746
0.06 in (1.5 mm)	PLC 2	PLC 2	
0.07 in (1.8 mm)	PLC 2	PLC 2	
0.12 in (3.0 mm)	PLC 1	PLC 1	
Inclined-Plane Tracking (2.5 kV)	107 min	107 min	UL 746/ASTM D2303

注射说明

Santoprene TPV 与乙缩醛和 PVC 不相容。更多关于加工和模具设计的信息，请查阅我们的《注射成型指南》。

可燃性	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.06 in (1.5 mm)	V-1	V-1	
0.07 in (1.8 mm)	V-1	V-1	
	5VA	5VA	
0.12 in (3.0 mm)	V-1	V-1	
	5VA	5VA	
极限氧指数	24 %	24 %	ASTM D2863
极限氧指数	24 %	24 %	ISO 4589-2

补充信息

如果适用，这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。

拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型，ASTM die C。

本产品可能由第三方根据与埃克森美孚公司或其某一关联公司的合同，按照符合 ISO 9001:2015 要求的质量管理体系生产。

从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。对于埃克森美孚未进口至欧洲的产品，用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。

法律声明

未经埃克森美孚化工书面允许，本产品，包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或进行测试。更多详情，请咨询您当地的客服代表。

有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。

加工说明

Desiccant drying for 3 hours at 80° C (180° F) is recommended. Santoprene™ TPV has a wide temperature processing window from 175 to 230° C (350 to 450° F) and is incompatible with acetal and PVC. For more information, please consult our Safety Data Sheet, Injection Molding Guide and Extrusion Guide.

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表

Santoprene™ 151-70W256

热塑性硫化弹性体

标准免责声明中文译文 www.exxonmobilchemical.com/ContactUs

©2019 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的的所有其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

exxonmobilchemical.com