

Braskem PP 6D43

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

Consistent processability, good spinning characteristics

Applications
Suggested uses include fiber spinning processes

总体

特性	• 可加工性，良好
用途	• 纤维
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520
加工方法	• 纤维 (纺纱) 挤出

物理性能	额定值 单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35 g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服)	24.1 MPa	ASTM D638
伸长率 ³ (屈服)	10 %	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁴	827 MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	43 J/m	ASTM D256A
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	80	ASTM D785

