

Braskem PP 6D83K

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

Consistent processability, low odor and taste transfer, high gloss, good regrind stability, contains clarifying additive

Applications

Suggested uses include extrusion blow molding processes where enhanced clarity is desired

总览

添加剂	• 澄清剂		
特性	• 高光 • 较低的气味转移性	• 较低的味道转移性 • 良好的加工性能	• 清晰度，高
用途	• 吹塑成型应用		
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	• 挤出吹塑成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	1.9 g/10 min		ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服)	28.3 MPa		ASTM D638
伸长率 ³ (屈服)	10 %		ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁴	1070 MPa		ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	290 J/m		ASTM D256A

