

Braskem PP FPT300F

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

Good mold release, excellent part finish (low bloom)

Applications
Suggested uses include housewares, caps and closures, cups, thin-walled containers

总体

特性	• 低模糊现象	• 脱模性能良好	• 优良外观
用途	• 杯子 • 护罩	• 家用货品 • 容器	• 外壳
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	30 g/10 min		ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服)	33.1 MPa		ASTM D638
伸长率 ³ (屈服)	10 %		ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁴	1380 MPa		ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	37 J/m		ASTM D256A
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	104		ASTM D785

