

Braskem PP HP 648S

聚丙烯均聚物

Braskem

Technical Data

产品说明

HP 648S is an extra high fluidity homopolymer, with controlled rheology and nucleating agent.

Applications:

Caps, Home appliances, Thin wall houseware, Thin wall packaging

Processing:

Injection Molding

总览

| | | | |
|------|------------------|------------------|--------|
| 添加剂 | • 成核剂 | | |
| 特性 | • 成核的 • 均聚物 | • 可控流变 • 流动性高 | |
| 用途 | • 薄壁包装 • 薄壁部件 | • 电器用具 • 护罩 | • 家用货品 |
| 加工方法 | • 注射成型 | | |

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|------------------------------|-------|-------------------|------------------------|
| 密度 / 比重 | 0.905 | g/cm ³ | ASTM D792 ISO 1183 |
| 熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 40 | g/10 min | ASTM D1238 ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 | | | |
| 屈服, 注塑 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 注塑 | 34.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 (屈服, 注塑) | 9.0 | % | ASTM D638 ISO 527-2 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 | | | |
| 注塑 | 1400 | MPa | ASTM D790 |
| 注塑 | 1550 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C, 注塑 | 20 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 注塑 | 2.2 | kJ/m ² | ISO 180 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | | | |
| R 级, 注塑 | 103 | | ASTM D785 |
| R 计秤 ⁴ | 103 | | ISO 2039-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火, 注塑 | 110 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 ⁴ | 102 | °C | ISO 75-2/B |

