

Braskem PP TI4007G

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

Technical Data

产品说明

Sub-group:
Impact copolymer

Description:
Extra high izod impact, superior low temperature drop impact.

Applications:
Suggested uses include profiles, tubing, squeeze bottles.
UL temperature index of 100°C.

Process:
Injection Molding

总体

特性	• 抗冲击共聚物	• 耐低温冲击
	•	• 食品接触的合规性
用途	• 管件	• 挤瓶
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1520	• 型材
形式	• 粒子	
加工方法	• 挤出	• 注射成型

物理性能	额定值单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	0.70 g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值单位制	测试方法
抗张强度 ³ (屈服)	29.0 MPa	ASTM D638
伸长率 ³ (屈服)	13 %	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ⁴	1210 MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	ASTM D256A
装有测量仪表的落镖冲击 (-29°C)	29.8 J	ASTM D3763
硬度	额定值单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	78	ASTM D785
热性能	额定值单位制	测试方法
RTI Elec	100 °C	UL 746
RTI Imp	100 °C	UL 746
RTI	100 °C	UL 746



Braskem PP TI4007G

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

购买地点

供应商

HONRUN INTERNATIONAL CO; LIMITED (鸿润创业国际有限公司)

Address: UNIT 04, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.

TEL: +852-69575415

MAIL: hongrunplas@139.com

Shanghai Ponci Trading Co., Ltd (上海滨禧贸易有限公司)

Address: Room 908, JiaZheng International Building, No.28, Moyu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai 201805, P.R.C

TEL: +86-21-59531779 FAX: +86-21-59531775

MOB: +86-18816996168

Mail: ponci@vip.126.com QQ: 1404829350

分销商

Dong Yuming Plastics Co;Ltd (东莞市煜铭塑料科技有限公司)

Address: Guangdong Dongguan Zhangmutou Town Plastic Raw material market phase four, a building 15th

TEL: +86-769-82863948

MOB: +86-13922531319

Mail: daishulong@126.com

