

LEXAN™ 104 resin

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics

机械性能	额定值 单位制	测试方法
弯曲模量		
50.0 mm 跨距 ⁷	2340 MPa	ASTM D790
-- ⁸	2250 MPa	ISO 178
弯曲应力		
-- ^{8,9}	95.0 MPa	ISO 178
屈服, 50.0 mm 跨距 ⁷	97.0 MPa	ASTM D790
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	10.0 mg	ASTM D1044
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ¹⁰ (23°C)	95 kJ/m²	ISO 179/1eA
悬壁梁缺口冲击强度		
-30°C	140 J/m	ASTM D256
23°C	910 J/m	ASTM D256
-30°C ¹¹	12 kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹¹	70 kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	3200 J/m	ASTM D4812
装有测量仪表的落镖冲击		ASTM D3763
23°C, Energy at Peak Load	64.0 J	
23°C, Total Energy	65.0 J	
落锤冲击 (23°C)	169 J	ASTM D3029
拉伸冲击强度 ¹²	630 kJ/m²	ASTM D1822
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度		ASTM D785
M 级	70	
R 级	118	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	135 °C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	137 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	124 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	132 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹³	124 °C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度		
--	154 °C	ASTM D1525 ¹⁴
--	143 °C	ISO 306/B50
--	140 °C	ISO 306/B120
Ball Pressure Test (75°C)	通过	IEC 60695-10-2
线形热膨胀系数		
流动: -40 到 40°C	6.2E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
流动: -40 到 95°C	6.8E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
流动: -40 到 40°C	6.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向: -40 到 40°C	5.7E-5 cm/cm/°C	ASTM E831
横向: -40 到 40°C	6.0E-5 cm/cm/°C	ISO 11359-2
比热	1250 J/kg/°C	ASTM C351
导热系数	0.19 W/m/K	ASTM C177
RTI Elec	130 °C	UL 746
RTI Imp	130 °C	UL 746
RTI	130 °C	UL 746
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+17 ohm·cm	ASTM D257
介电强度 (3.20 mm, in Air)	15 kV/mm	ASTM D149

LEXAN™ 104 resin

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics

电气性能	额定值 单位制	测试方法
介电常数		ASTM D150
50 Hz	3.17	
60 Hz	3.17	
1 MHz	2.96	
耗散因数		ASTM D150
50 Hz	9.0E-4	
60 Hz	9.0E-4	
1 MHz	0.010	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2	UL 746
高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 1	UL 746
高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 2	UL 746
热丝引燃 (HWI)	PLC 2	UL 746
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94
光学性能	额定值 单位制	测试方法
折射率	1.586	ASTM D542
透射率 (2540 μm)	88.0 %	ASTM D1003
雾度 (2540 μm)	1.0 %	ASTM D1003
注射	额定值 单位制	
干燥温度	121 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
干燥时间，最大	48 hr	
建议的最大水分含量	0.020 %	
建议注射量	40 到 60 %	
料筒后部温度	288 到 310 °C	
料筒中部温度	299 到 321 °C	
料筒前部温度	310 到 332 °C	
射嘴温度	304 到 327 °C	
加工 (熔体) 温度	310 到 332 °C	
模具温度	82 到 116 °C	
背压	0.345 到 0.689 MPa	
螺杆转速	40 到 70 rpm	
排气孔深度	0.025 到 0.076 mm	