

VALOX™ 508 resin

聚碳酸酯+PBT

SABIC Innovative Plastics

硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	119	ASTM D785
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	216 °C	
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	177 °C	
线形热膨胀系数 - 流动		ASTM E831
-40 到 40°C	2.3E-5 cm/cm/°C	
60 到 138°C	1.6E-5 cm/cm/°C	
RTI Elec	125 °C	UL 746
RTI Imp	110 °C	UL 746
RTI	125 °C	UL 746
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	5.9E+16 ohms·cm	ASTM D257
介电强度		ASTM D149
1.60 mm, in Oil	29 kV/mm	
3.20 mm, in Air	24 kV/mm	
介电常数		ASTM D150
100 Hz	3.60	
1 MHz	3.60	
耗散因数		ASTM D150
100 Hz	1.4E-3	
1 MHz	0.020	
耐电弧性 ⁹	PLC 6	ASTM D495
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 4	UL 746
高电弧燃烧指数(HAI)	PLC 3	UL 746
高电压电弧起痕速率 (HVTR)	PLC 2	UL 746
热丝引燃 (HWI)	PLC 1	UL 746
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	HB	UL 94
注射	额定值 单位制	
干燥温度	121 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
干燥时间, 最大	12 hr	
建议的最大水分含量	0.020 %	
建议注射量	40 到 80 %	
料筒后部温度	238 到 254 °C	
料筒中部温度	243 到 260 °C	
料筒前部温度	249 到 266 °C	
射嘴温度	243 到 260 °C	
加工 (熔体) 温度	249 到 266 °C	
模具温度	65.6 到 87.8 °C	
背压	0.345 到 0.689 MPa	
螺杆转速	50 到 80 rpm	
排气孔深度	0.025 到 0.038 mm	