

RILSAN®

TIEFLEX S452 NAT T6L

Rilsan® TIEFLEX S452 NAT T6L树脂 是一种柔性粘结层合金，含可再生成分。该牌号设计用于多层汽车和卡车管路（燃油管路的粘结层）。若直接与燃料接触，请联系阿科玛代表获取相关建议。

包装

该牌号出厂时已干燥并密封包装（25公斤袋装），可直接进行加工。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	3.7 / *	cm³/10min	ISO 1133
温度	235 / *	°C	-
	455 / *	°F	-
载荷	5 / *	kg	-
	11 / *	lb	-
机械性能			
拉伸模量	685 / 515	MPa	ISO 527-1/-2
	99400 / 74700	psi	
屈服应力	- / 33	MPa	ISO 527-1/-2
	- / 4790	psi	
屈服伸长率	- / 31	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	- / >50	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度, +23°C	- / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	- / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 95	kJ/m²	ISO 179/1eA
	- / 45.2	ftlb/in²	
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 6.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
	- / 3.09	ftlb/in²	
热性能			
熔融温度, 10°C/min	217 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
吸水性	2.9 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	1.2 / *	%	类似ISO 62
密度	1090 / -	kg/m³	ISO 1183
	1.09 / -	g/cm³	

加工条件

—推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：220°C/ 230°C/ 270°C

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：4-6小时，80°C

RILSAN®
TIEFLEX S452 NAT T6L

加工方法	
其它挤出成型	
供货形式	
粒料	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	