

RILSAN®

BESN BLACK P126 T6L

Rilsan® BESN BLACK P126 T6L树脂 是一种采用可再生材料制成的柔性聚酰胺11。该设计用于管挤出，具有高抗热氧化性。依据ASTM D 6866，可再生碳含量（计算值）为 >75%。需注意，本文件是临时技术数据表。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
机械性能			
拉伸模量	- / 800	MPa	ISO 527-1/-2
	- /	psi	
	116000		
热性能			
熔融温度, 10°C/min	189 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
密度	1010 / 1010	kg/m³	ISO 1183
	1.01 / 1.01	g/cm³	
%Bio-Based	75	-	ASTM D6866

主要应用

—流体运输

—机动车用管路

包装

该牌号出厂时已干燥并密封包装（25公斤袋装），可直接进行加工。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

加工条件：

—推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：230°C/ 250°C/ 300°C。

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：4-8小时，80°C。

加工方法	
异型材挤出成型, 其它挤出成型	
供货形式	
粒料	
特殊性能	
生物基, 热稳定, 光稳定	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	