

RILSAN®

BESN BLACK P212 CTL

PA11-P, EHL, 22-007-CD22

Rilsan® PA 11 G BESN BLACK P212 CTL 树脂

是一种采用可再生材料制成的聚酰胺11。该黑色专门设计用于传导性多层燃料管线应用。

依据ASTM D 6866，可再生碳含量（计算值）为 >55%。包装

该牌号的供货规格为干燥型密封包装（44磅袋装），可以随时加工处理。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
机械性能			
拉伸模量	- / 705	MPa	ISO 527-1/-2
	- /	psi	
屈服应力	102000 - / 31	MPa	ISO 527-1/-2
	- / 4500	psi	
屈服伸长率	- / 45	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	- / >50	%	ISO 527-1/-2
肖氏硬度D	66 / *	-	ISO 868
简支梁冲击强度, +23°C	- / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	- / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 9	kJ/m²	ISO 179/1eA
	- / 4.28	ftlb/in²	
热性能			
熔融温度, 10°C/min	182 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
密度	1160 / 1160	kg/m³	ISO 1183
	1.16 / 1.16	g/cm³	
%Bio-Based	55	-	ASTM D6866

加工条件：

—推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：230°C/250°C/280°C.

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：4-8 小时，80-90°C。

RILSAN[®]

BESN BLACK P212 CTL

加工方法 异型材挤出成型, 其它挤出成型	
供货形式 粒料	
添加剂 增塑剂	
特殊性能 生物基, 导电, 热稳定	
地区供应 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	