RILSAN®

BZM 30 BLACK TL

PA11,MHL,18-070,GF30

Rilsan® BZM 30 BLACK TL 是一种采用可再生材料制成的玻纤增强聚酰胺11。该黑色牌号适用于注塑。
依据ASTM D 6866，可再生碳含量（计算值）为 >95%。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	7 / *	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	235 / *	°C	-
	455 / *	°F	-
载荷	5 / *	kg	-
	11 / *	lb	-
机械性能			
拉伸模量	- / 6900	MPa	ISO 527-1/-2
	- / 1E6	psi	-
断裂应力	- / 110	MPa	ISO 527-1/-2
	- /	psi	-
断裂伸长率	16000 - / 6	%	ISO 527-1/-2
肖氏硬度D	74 / *	-	ISO 868
简支梁冲击强度, +23°C	- / 74	kJ/m ²	ISO 179/1eU
	- / 35.2	ftlb/in ²	-
简支梁冲击强度, -30°C	- / 83	kJ/m ²	ISO 179/1eU
	- / 39.5	ftlb/in ²	-
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
	- / 9.51	ftlb/in ²	-
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 11	kJ/m ²	ISO 179/1eA
	- / 5.23	ftlb/in ²	-
热性能			
熔融温度, 10°C/min	189 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
吸水性	1.3 / *	%	类似ISO 62
密度	1250 / 1250	kg/m ³	ISO 1183
	1.25 / 1.25	g/cm ³	-
%Bio-Based	95	-	ASTM D6866

主要应用

—快速连接件

包装

该牌号的供货规格为干燥型密封包装（25公斤袋装），可随时加工处理。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

RILSAN[®]

BZM 30 BLACK TL

加工条件：

—推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：250°C/ 270°C/ 290°C。

—成型温度：40 - 90°C

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：4-6小时，80-90°C。

加工方法 注塑	
供货形式 粒料	
特殊性能 生物基, 热稳定, 光稳定	
地区供应 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	