

Rilsan® Natural MAC 天然静电喷涂粉末

Rilsan® 6170静电喷涂粉末是采用可再生材料制成的热塑性聚酰胺。

特性出色：具备良好的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性、降噪性和柔韧性,摩擦系数低。

性能	价值	单位	测试标准
粉末性能			
Color	Natural	-	-
中值粒径	≥ 30	μm	ISO 13320
	≥ 0.00118	in	
熔点	183 - 188	°C	ISO 1218
	361 - 370	°F	
密度 (松的)	0.43	-	ISO 1068
密度 (包装的)	0.63	-	ISO 1068
POWDER COATING PROPERTIES			
覆盖率, 120μm	0.14	kg/m²	-
涂料比重, 20°C	1.04	-	ISO 1183
Persoz硬度	270	-	ISO 1522
铅笔硬度	B	-	ECCA T4
吸水率, 24h	≤ 1	%	ISO 62-1
耐磨性, 1000 周期, 1 kg, CS-17 转轮	10	mg	ISO 9352

主要应用

- 耐老化及耐腐蚀环境的线材和管道涂装
- 耐机械设备磨损的涂层如花键涂层
- 弹簧涂层用于降噪

Rilsan®静电喷涂粉末通过采用电动粉末喷枪进行金属基材涂装。

MAC在户外应用中展现出更高的耐候性

—其他信息

- 纹理光滑和外观光泽度高
- 经过超过2000小时盐雾测试后粘结力良好 (ISO 9227)
- 仅含20%细颗粒 < 20 μm (ISO 13320)
- 仅含1%粗颗粒 > 100 μm (ISO 13320)
- 保质期为自生产之日起5年
- 供货规格为20公斤袋装

RILSAN®

FINE POWDERS

ES NAT MAC

+135-3858-6433 (GuangDong)

+188-1699-6168 (ShangHai)

+852-6957-5415 (HongKong)

加工方法	
涂覆, Electrostatic Spray	
供货形式	
粉料	