

ORGALLOY® EM 067 HSP

Orgalloy® EM 067 HSP树脂 是一种柔韧的聚酰胺，用于空调橡胶软管中的制冷剂阻隔层。

包装

该牌号供货应规格为干燥型密封包装（20公斤袋装），可随时加工处理。

保质期

自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	1 / *	cm³/10min	ISO 1133
温度	235 / *	°C	-
	455 / *	°F	-
载荷	5 / *	kg	-
	11 / *	lb	-
机械性能			
拉伸模量	- / 572	MPa	ISO 527-1/-2
	- /	psi	
50%伸长率时的应力S	83000 - / 32	MPa	ISO 527-1/-2
	- / 4640	psi	
断裂伸长率	- / >50	%	ISO 527-1/-2
热性能			
熔融温度, 10°C/min	215 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
密度	1140 / 1140	kg/m³	ISO 1183
	1.14 / 1.14	g/cm³	

加工条件：

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：

4-16小时，80-90°C

—挤出熔融温度（最小值-建议值-最大值）：240-260-300°C

加工方法	
薄膜挤出成型, 异型材挤出成型, 其它挤出成型	
供货形式	
粒料	
添加剂	
增塑剂	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	