

KYNAR®

ADHEFLON ASP 720

Kynar® 树脂 是氟化热塑性塑料均聚物。

该产品用于Rilsan® 聚酰胺和Kynar® PVDF 树脂共挤，以制备多层管路或薄膜。

性能	价值	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	12.5	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
	446	°F	-
载荷	10	kg	-
	22	lb	-
熔体粘度, 230°C, 100 s ⁻¹	1.6	kPoise	ASTM D3835
机械性能			
断裂伸长率, 73 °F	≥ 100	%	ASTM D638
热性能			
熔点, 73 °F	166	°C	ASTM D3418
其它性能			
密度	1270	kg/m ³	ISO 1183
	1.27	g/cm ³	

加工方法	
薄膜挤出成型, 片材挤出成型, 其它挤出成型	
供货形式	
粒料	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	