

KYNAR®

ADX 1285-03

Kynar® 树脂 是氟化热塑性塑料均聚物。

Kynar® ADX 1285-03树脂 是一种柔性热塑性塑料氟化官能化聚合物。

其特性与标准牌号相同：耐化学腐蚀性、耐紫外线性、低渗透性、高纯度、优异的机械特性。另外，这些能提高在聚酰胺、聚烯烃等材料上的粘结力，而且可用于共挤。

性能	价值	单位	测试标准
机械性能			
屈服应力	35	MPa	ISO 527-1/-2
	5080	psi	
屈服伸长率	10	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50	%	ISO 527-1/-2
热性能			
熔融温度, 10°C/min	165	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	72	°C	ISO 75-1/-2
	162	°F	
阻燃等级，厚度h	HB	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8	mm	-
	0.0315	in	
其它性能			
密度	1780	kg/m³	ISO 1183
	1.78	g/cm³	

加工方法	
其它挤出成型, 涂覆	
供货形式	
碎粒料	
特殊性能	
热稳定, 光稳定	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	