

KYNAR FLEX®

2751-00

Kynar Flex®树脂 是氟化热塑性塑料共聚物。

特性出色：耐化学腐蚀性、耐紫外线性、阻隔性强，高纯度。

Kynar Flex® 2751-00树脂 是一种粉末产品，可用于有最高柔韧性或冲击强度要求的场合。

性能	价值	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	1.9	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
	446	°F	-
载荷	5	kg	-
	11	lb	-
熔融指数	4 - 14	g/10min	ASTM D1238
温度	230	°C	-
负载	12.5	kg	-
熔体粘度, 230°C, 100 s-1	20 - 25	kPoise	ASTM D3835
机械性能			
拉伸模量	450	MPa	ISO 527-1/-2
	65300	psi	
拉伸模量, 73 °F	552 - 896	MPa	ASTM D638
	80000 - 130000	psi	
屈服应力	21	MPa	ISO 527-1/-2
	3050	psi	
屈服应力, 73 °F	20 - 34.5	MPa	ASTM D638
	2900 - 5000	psi	
屈服伸长率	15	%	ISO 527-1/-2
屈服伸长率, 73 °F	10 - 20	%	ASTM D638
名义断裂伸长率	>50	%	ISO 527-1/-2
断裂拉伸强度, 73 °F	17.2 - 34.5	MPa	ASTM D638
	2500 - 5000	psi	
断裂伸长率, 73 °F	100 - 300	%	ASTM D638
TABER耐磨耗性, CS 17 1000g:pad	16 - 19	mg/1000 cycles	ASTM-G195-13A
肖氏硬度, D, 73 °F	60 - 70	-	ASTM D2240
弯曲模量, 73 °F	483 - 758	MPa	ASTM D790
	70000 - 110000	psi	
5%伸长率时弯曲强度, 73 °F	20.7 - 34.5	MPa	ASTM D790
	3000 - 5000	psi	

KYNAR FLEX®

2751-00

压缩强度, 73 °F	31 - 41.4	MPa	ASTM D695
	4500 - 6000	psi	
简支梁缺口冲击强度, +23°C	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eA
冲击强度, 73 °F	无断裂	kJ/m	ASTM D256
梁缺口冲击强度, 73 °F	0.534 - 1.07	kJ/m	ASTM D256
	10 - 20	ftlb/in	
摩擦系数, 静态vs.钢, 73°F	0.33	-	ASTM D1894
摩擦系数, 动态vs.钢, 73°F	0.33	-	ASTM D1894
热性能			
熔融温度, 10°C/min	134	°C	ISO 11357-1/-3
熔点, 73 °F	140 - 145	°C	ASTM D3418
玻璃化转变温度, 10°C/min	-40	°C	ISO 11357-1/-2
玻璃化转变温度 (Tg)	-41.1 - -39.4	°C	ASTM D7028
	-42 - -39	°F	
热变形温度, 1.80 MPa	40	°C	ISO 75-1/-2
	104	°F	
热变形温度, 264 Psi, 248 °F/hr	40 - 55	°C	ASTM D648
	104 - 131	°F	
热变形温度, 66 Psi, 248 °F/hr	60 - 75	°C	ASTM D648
	140 - 167	°F	
热释放速率, 73 °F	12.6 - 18.5	10E-5/°C	ASTM D696
	7 - 10.3	10E-5/°F	
阻燃等级, 厚度h	V-0	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8	mm	-
	0.0315	in	
氧指数	43	%	ISO 4589-1/-2
氧指数, 73 °F	42	%	ASTM D2863
热导率	0.144 - 0.18	W/(m K)	ASTM D433
	1 - 1.25	BTU in /(hr ft² F)	
比热	745 - 958	J/(kg K)	DSC
	0.28 - 0.36	BTU/(lb·°F)	
在空气中热分解	375	°C	1% wt. loss
	707	°F	
在氮气中热分解	410	°C	1% wt. loss
	770	°F	

KYNAR FLEX[®]
2751-00

电性能			
电介质常数, 1 kHz	3.5 - 10.6	-	ASTM D150
耗散因素, 100 kHz	0.02 - 0.21	-	ASTM D150
体积电阻率	2E12	Ohm*m	IEC 60093
体积电阻率, DC 68 °F, 65% R.H.	2E14	Ohm*cm	ASTM D257
表面电阻率, 73 °F	5.1E11 - 5.3E11	Ohm per square	ASTM D257
电介质强度, 73°F	1.3 - 1.5	kV/mil	ASTM D149
其它性能			
吸水性	0.03 - 0.05	%	ASTM D570
比重, 73 °F	1.7 - 1.8	-	ASTM D792
光学特性			
Refractive Index @ sodium D line	1.41	-	ASTM D542

- 主要应用
- 柔性管路
 - 化工行业中的防腐蚀应用
 - 海上
 - 电线电缆

供货形式	
粉料	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	