

KYNAR FLEX[®]

LBG8200

Kynar Flex[®] LBG8200 是由偏二氟乙烯和六氟丙烯组成的共聚物，专门设计促使分离器和电池电极之间达到高粘结力。

主要特性：

- 高粘附力
- 在典型溶剂中能快速溶解
- 高分子量

性能	价值	单位	测试标准
流变性能			
熔体粘度, 230°C, 100 s ⁻¹	68 - 78	kPoise	ASTM D3835
热性能			
熔点, 73 °F	142 - 148	°C	ASTM D3418
其它性能			
比重, 73 °F	≥ 1.78	-	ASTM D792

加工方法	
涂覆, 浇铸成型	
供货形式	
粉料	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	