

Durethan® BKV130CS

PA*-I-GF30

30% 玻纤增强, 注塑成型, 耐冲击改性

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	9500 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	140 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.3 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	8500 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	220 / -	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	65 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	10 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	1.583E+22 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	12 / -	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	213 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	200 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	210 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1.1 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	7 / *	%	Sim. to ISO 62

性能

Durethan® BKV130CS

性能	典型资料	单位	测试方法
吸湿率	2 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1360 / -	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
空气干燥机干燥温度	80	°C	
空气干燥机干燥温度	2-6	h	
残余水分含量	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
熔体温度(Tmin - Tmax)	260-290	°C	
模具温度	80-100	°C	