

Durethan® C38FAM

PA*

薄膜挤出, 非增强, 挤出, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	212 / *	°C	ISO 11357-1/-3
电性能	干 / 已调节		
相对介电常数(1MHz)	- / 3	—	IEC 62631-2-1
体积电阻率	- / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 1E11	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	- / 30	kV/mm	IEC 60243-1
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	10 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	3 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
空气干燥机干燥温度	80	°C	
空气干燥机干燥时间	2-6	h	