

EcoPaxx[®] Q-PR2LD

PA410-I-GB

低密度

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	1.9 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.45 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	2200 / -	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	25 / -	%	ISO 527-1/-2
屈服应力	50 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	7 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	12 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量	2000 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	75 / -	MPa	ISO 178
其它性能	干 / 已调节		
吸水率 (水中23°C , 24小时)	0.7 / *	%	ISO 62
吸湿率	1.85 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	965 / -	kg/m³	ISO 1183