

# UDea™ EcoPaXX® Q20HC60

## PA410-CF60

热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
0	干 / 已调节		
密度	1430 / -	kg/m³	ISO 1183
纤维含量 (V/V)	48	%	ISO 11667
0	数值		
单位重量 - Tape	286	g/m²	ISO 1172
厚度 - Tape	0.2	mm	
机械性能 TAPE	干 / 已调节		
拉伸模量 - 0° - Tape	135 / -	GPa	ISO 527-4/-5
断裂应力 - 0° - Tape	1700 / -	MPa	ISO 527-4/-5
断裂应变 - 0° - Tape	1.4 / -	%	ISO 527-4/-5
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	248 / *	°C	ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度(10°C/min)	70 / *	°C	ISO 11357-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	0.8 / *	%	Sim. to ISO 62