

Stanyl® KS411

PA46

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	287 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	3.7 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1180 / -	kg/m³	ISO 1183