

Stanyl® TE200S6

PA46-GB30

30% 玻璃微珠增强, 热稳定, 低翘曲

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	1.3 / *	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.7 / *	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	4700 / 2400	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	1000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	900	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (180°C)	800	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	740	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	90 / 60	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	45 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	35	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (180°C)	32	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	30	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4.5 / 14	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	30 / -	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	29	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(180°C)	28	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	27	%	ISO 527-1/-2
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	4 / 9	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	235 / *	°C	ISO 75-1/-2

性能

Stanyl® TE200S6

性能	典型资料	单位	测试方法
电性能	干 / 已调节		
体积电阻率	1E13 / 1E9	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	35 / 25	kV/mm	IEC 60243-1
相对介电常数(100Hz)	4.4 / 12	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	4 / 4.6	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数 (1GHz)	3.6 / -	—	IEC 61189-2-721
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	2.6 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1410 / -	kg/m³	ISO 1183