

Akulon[®] F-X9182

PA6

低/中粘度, 薄膜挤出, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
材料特性	干 / 已调节		
粘数	160 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628
相对溶液粘度	2.6	—	Envalior Method
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
热性能	干 / 已调节		
线热膨胀系数(平行)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
试样制备条件(薄膜)	数值		
挤出形式	平膜	—	-
试样厚度	0.05	mm	-

性能

Akulon® F-X9182

粘度 - 剪切速度

