

Akulon® F230-C

PA6

中粘度, 挤出, 注塑成型

性能	典型资料	单位	测试方法
材料特性	干 / 已调节		
粘数	195 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
热性能	干 / 已调节		
线热膨胀系数(平行)	1 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

粘度 - 剪切速度

