

Akulon[®] Fuel Lock FLX-LP (K-X08836)

PA6-I

注塑成型

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	1450 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	40 / -	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / -	%	ISO 527-1/-2
屈服应力	37 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	4.4 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	100 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	80 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
其它性能	干 / 已调节		
密度	1040 / -	kg/m³	ISO 1183