

Akulon[®] K224-G3

PA6-GF15

15% 玻纤增强

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.32 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.96 / *	%	ISO 294-4
机械性能			
干 / 已调节			
拉伸模量	6000 / 3500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	125 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 12	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	5200 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	170 / -	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	45 / 80	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	40 / 40	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	7 / 15	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	6 / 6	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
干 / 已调节			
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	195 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.3 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.8 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10

性能

Akulon[®] K224-G3

性能	典型资料	单位	测试方法
测试厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
灼热丝燃烧指数GWFI	675 / -	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	0.75 / -	mm	IEC 60695-2-12
灼热丝燃烧指数GWFI	675 / -	°C	IEC 60695-2-12
GWFI(厚度(2))	1.5 / -	mm	IEC 60695-2-12
电性能	干 / 已调节		
相对介电常数(100Hz)	3.5 / 14	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	4.7 / 4.5	—	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	55 / 1500	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	180 / 1200	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13 / 1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E14	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35 / 25	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	V	IEC 60112
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	7.6 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.3 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1230 / -	kg/m³	ISO 1183