

Akulon[®] K224-KGM35

PA6-(GF+MD)40

15% 玻纤增强, 25%矿粉增强, 热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	10500 / 5000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	135 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.4 / 5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	10500 / 5600	MPa	ISO 178
弯曲强度	195 / 105	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	40 / 40	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	40 / 35	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	4.5 / 6	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	3.5 / 3	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	205 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.35 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.5 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
电性能	干 / 已调节		
相对介电常数(100Hz)	3.5 / 14	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	3.3 / 4.5	—	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	50 / 3200	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	140 / 1200	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E12 / 1E10	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35 / 30	kV/mm	IEC 60243-1

性能

Akulon[®] K224-KGM35

性能	典型资料	单位	测试方法
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	1.7 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1490 / *	kg/m³	ISO 1183