

Akulon[®] RePurposed RE BK00003

PA6

回收料含量

Sustainability

Recycled based

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	1.1 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.1 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	3000 / 1100	MPa	ISO 527-1/-2
50%伸长率时的应力	35 / -	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	14 / >50	%	ISO 527-1/-2
屈服应力	70 / 45	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	3 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	2800 / 1000	MPa	ISO 178
弯曲强度	110 / 40	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	50 / N	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	5 / 16	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	60 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	150 / *	°C	ISO 75-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.6 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3.2 / *	mm	IEC 60695-11-10

性能 (临时的)

Akulon[®] RePurposed RE BK00003

性能	典型资料	单位	测试方法
灼热丝燃烧指数GWFI	725 / -	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	0.75 / -	mm	IEC 60695-2-12
灼热丝燃烧指数GWFI	675 / -	°C	IEC 60695-2-12
GWFI(厚度(2))	3 / -	mm	IEC 60695-2-12
电性能	干 / 已调节		
相对漏电起痕指数	575 / -	V	IEC 60112
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	9 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.5 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1140 / -	kg/m³	ISO 1183