

Akulon[®] Ultraflow K-FP8-FC

PA6-I

食品接触级, 高冲击性

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	1.6 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.7 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	1000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / -	%	ISO 527-1/-2
屈服应力	35 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	6 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	1040 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	35 / -	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	N / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	100 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
其它性能	干 / 已调节		
密度	1010 / -	kg/m³	ISO 1183