

Durethan® BKV230 DUS008

PA6-I-GF30

30% 玻纤增强, 注塑成型, 耐冲击改性

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.3 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.8 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	8500 / 4200	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	130 / 80	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	4.1 / 8.6	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7400 / 4200	MPa	ISO 178
弯曲强度	205 / 125	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	2370	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	85 / 100	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	95 / 90	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	20 / 37	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	13 / 13	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	20 / 35	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	198 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	218 / *	°C	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10

性能

Durethan® BKV230 DUS008

性能	典型资料	单位	测试方法
其它性能	干 / 已调节		
密度	1320 / -	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
空气干燥机干燥温度	80	°C	
空气干燥机干燥温度	2-6	h	
残余水分含量	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
熔体温度(Tmin - Tmax)	260-290	°C	
模具温度	80-100	°C	