

Durethan® BKV240H2.0XCP

PA6-I-GF40

40% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定, 耐冲击改性

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.25 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.73 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	11000 / 6000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	160 / 100	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	5.5 / 11	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	10100 / 6300	MPa	ISO 178
弯曲强度	255 / 150	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	2710	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	110 / 125	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	105 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	30 / 50	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	17 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	28 / 40	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	203 / *	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
密度	1410 / -	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
Drying temperature dry air dryer	80	°C	

性能

Durethan® BKV240H2.0XCP

性能	典型资料	单位	测试方法
Drying time dry air dryer	2-6	h	
Residual moisture content	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	280-300	°C	
Mold temperature	80-100	°C	