

Durethan® BKV30PH3.0

PA6-GF30

30% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能			
	干 / 已调节		
拉伸模量	10000 / 5800	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	170 / 100	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.5 / 9	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	9500 / 5600	MPa	ISO 178
弯曲强度	270 / 165	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	80 / 100	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	65 / 65	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	10 / 20	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	1.583E+22 / 1.583E+22	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	10 / 20	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能			
	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	205 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	220 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能			
	干 / 已调节		
吸水率	7 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.1 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1360 / -	kg/m³	ISO 1183
0			
	数值		
Drying temperature dry air dryer	80	°C	

性能

Durethan® BKV30PH3.0

性能	典型资料	单位	测试方法
Drying time dry air dryer	2-6	h	
Residual moisture content	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	270-290	°C	
Mold temperature	80-120	°C	