

Durethan® BKV40PH2.0

PA6-GF40

40% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.25 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.7 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	12500 / 8000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	200 / 125	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.5 / 7.5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	12300 / 7600	MPa	ISO 178
弯曲强度	320 / 200	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	3930	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	100 / 100	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	90 / 85	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	15 / 25	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	10 / 10	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	15 / 25	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	210 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	220 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.16 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
电性能	干 / 已调节		
相对漏电起痕指数	400 / -	V	IEC 60112

性能

Durethan® BKV40PH2.0

性能	典型资料	单位	测试方法
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	6 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	1.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1460 / -	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
Drying temperature dry air dryer	80	°C	
Drying time dry air dryer	2-6	h	
Residual moisture content	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	270-290	°C	
Mold temperature	80-120	°C	