

Durethan® BKV60XF

PA6-GF60

60% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定, 流动性改良

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.25 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.52 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	20200 / 13000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	215 / 140	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.3 / 2.8	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	18500 / 14000	MPa	ISO 178
弯曲强度	350 / 230	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	5760	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	88 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	15 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	15 / -	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	221 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	208 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	217 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.11 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.85 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
密度	1690 / -	kg/m³	ISO 1183

性能

Durethan® BKV60XF

性能	典型资料	单位	测试方法
Drying temperature dry air dryer	80	°C	
Drying time dry air dryer	2-6	h	
Residual moisture content	0.05-0.15	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	270-290	°C	
Mold temperature	80-120	°C	