

Durethan® BLUEBKV325ZH2.0

PA6-I-GF25

25% 玻纤增强, 吹塑级别, 热稳定, 耐冲击改性, 回收料含量

Sustainability

Bio-based
Mass balanced
Recycled based

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.7 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.7 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	8000 / 4000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	130 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.2 / 8.5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	6900 / 3600	MPa	ISO 178
弯曲强度	200 / 110	MPa	ISO 178
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	75 / 95	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	85 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	15 / 30	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	10 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	15 / 30	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	219 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	190 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	210 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.3 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1.3 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

性能

Durethan® BLUEBKV325ZH2.0

性能	典型资料	单位	测试方法
其它性能	干 / 已调节		
密度	1280 / -	kg/m³	ISO 1183
0	数值		
Drying temperature dry air dryer	80	°C	
Drying time dry air dryer	2-6	h	
Residual moisture content	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer
Melt temperature (Tmin - Tmax)	270-290	°C	
Mold temperature	80-120	°C	