

Novamid[®] 1015NT8

PA6 FR(17)

阻燃, 耐冲击改性

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
断裂应力	45 / 33	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	2200 / 1500	MPa	ISO 178
弯曲强度	70 / 50	MPa	ISO 178
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	12 / 19	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	62 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	155 / *	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	1.7 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1380 / -	kg/m³	ISO 1183