

# Novamid<sup>®</sup> 1040H2

## PA6

热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	224 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
密度	1140 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
材料特性	干 / 已调节		
粘数	306 / *	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307, 1157, 1628