

Akulon[®] AKV15H2.0FN04UF

PA66-GF15 FR(40)

15% 玻纤增强, 无卤 , 无红磷

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	6800 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	115 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.1 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	43 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	5.1 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	260 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	230 / *	°C	ISO 75-1/-2
厚度为h时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
其它性能	干 / 已调节		
密度	1290 / -	kg/m³	ISO 1183