

Durethan® ECOAKV30HRH2.0

PA66-GF30

30% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定, 耐水解性, 回收料含量

Sustainability

Mass balanced
Recycled based

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.44 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.94 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	9700 / 6100	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	180 / 120	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.5 / 8	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	9300 / 5700	MPa	ISO 178
弯曲强度	280 / 180	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	3620	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	75 / 85	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-30°C)	65 / 75	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	10 / 20	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	1.583E+22 / 1.583E+22	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(-40°C)	1.583E+22 / 1.583E+22	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	262 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	245 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	250 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.3 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

Durethan® ECOAKV30HRH2.0

性能	典型资料	单位	测试方法
线热膨胀系数(垂直)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3 / *	mm	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
燃烧性 - 氧指数	26 / *	%	ISO 4589-1/-2
灼热丝燃烧指数GWFI	650 / -	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	2 / -	mm	IEC 60695-2-12
电性能	干 / 已调节		
相对介电常数(100Hz)	4 / 12	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	3.6 / 4.5	—	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(100Hz)	80 / 3000	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	160 / 900	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13 / 1E9	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	35 / 30	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	450 / -	V	IEC 60112
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	5.5 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1360 / -	kg/m³	ISO 1183
材料特性	干 / 已调节		
粘数	153 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628
0	数值		
空气干燥机干燥温度	80	°C	
空气干燥机干燥温度	2-6	h	
残余水分含量	0.03-0.12	%	acc. to Karl Fischer

性能

Durethan® ECOAKV30HRH2.0

性能	典型资料	单位	测试方法
熔体温度(Tmin - Tmax)	280-300	°C	
模具温度	80-120	°C	