

Nylatron[®] GS-S

PA66

MoS2润滑

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	3700 / 1500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	90 / 60	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	7 / 20	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	4.5 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
热变形温度(1.80 MPa)	85 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	230 / *	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	干 / 已调节		
吸水率	8.5 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	2.3 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1160 / *	kg/m³	ISO 1183