

Novamid[®] 2010J

PA6/66

低粘度, 注塑成型, 无添加剂

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	2500 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	73 / -	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	4 / -	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	45 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	5.4 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	200 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能	干 / 已调节		
吸湿率	2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
材料特性	干 / 已调节		
粘度	118 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

性能

Novamid® 2010J

粘度 - 剪切速度

