

# Novamid® 2420A

## PA6/66

挤出, 单丝牌号, 高度润滑

| 性能             | 典型资料     | 单位    | 测试方法                |
|----------------|----------|-------|---------------------|
| 热性能            | 干 / 已调节  |       |                     |
| 熔融温度(10°C/min) | 193 / *  | °C    | ISO 11357-1/-3      |
| 其它性能           | 干 / 已调节  |       |                     |
| 吸湿率            | 3.5 / *  | %     | Sim. to ISO 62      |
| 密度             | 1140 / - | kg/m³ | ISO 1183            |
| 材料特性           | 干 / 已调节  |       |                     |
| 粘数             | 183 / *  | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |

### 粘度 - 剪切速度

