

Novamid[®] 2430A3 (N-X158)

PA6/66

挤出级别, 单丝牌号, 高度润滑, 成型性改良, 高粘度

单丝			
性能	典型资料	单位	测试方法
热性能			
熔融温度(10°C/min)	干 / 已调节 193 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
吸湿率	干 / 已调节 2.8 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1130 / -	kg/m³	ISO 1183
材料特性			
粘数	干 / 已调节 246 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

性能

Novamid® 2430A3 (N-X158)

粘度 - 剪切速度

